TRIEL 5402EM

Краткие технические характеристики:

Тип полимера:	**TPEE**	**Свойства:**	**Общего назначения**
Производитель:	**SAMYANG**	**Применение:**	**Прокладки**

Свойства	Метод испытаний	Условия измерения	Единица измерения	Значение
Физические				
Удельный вес	ASTM D792	—	г/см^3	1,13
Показатель текучести расплава	ASTM D1238	230 °C, 2,16 кг	г/10 мин	17
Усадка при литье	ASTM D955	—	%	1,5÷1,8
Водопоглощение	ASTM D570	23 °C, влажность 60%	%	0,45
Механические				
Относительное удлинение при разрыве	ASTM D638	—	%	>400
Прочность при растяжении на разрыв	ASTM D638	50%	кгс/см^2	90
Прочность при изгибе	ASTM D790	—	кгс/см^2	35
Модуль упругости при изгибе	ASTM D1004	—	кгс/см^2	600
Ударная прочность по Изоду (с надрезом)	ASTM D256	—	Дж/м	нет разрыва
Твёрдость	ASTM D2240	по Шору	Шор D	40
Тепловые				
Температура начала деформации	ASTM D649	—	°C	57
Температура размягчения по Вика	ASTM D1525	—	°C	143
Горючесть				
Степень стойкости к горению	UL 94	—	—	HB

ТМ ОЛЕНТА® | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СПМ»
Телефон: +7 (495) 902-79-20 (многоканальный); Факс: +7 (495) 640-06-25, доб.: 35797
E-mail: info@olenta.ru. Адрес офиса: Москва, Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1