STAREX WX-9700

Краткие технические характеристики:

Тип полимера: **ACA**
Производитель: **LOTTE ADVANCED MATERIALS**
Свойства: **Экструзионный**
Применение: **Оконный профиль**

Свойства	Метод испытаний	Условия измерения	Единица измерения	Значение
Физические				
Удельный вес	ASTM D792	—	г/см^3	1,07
Показатель текучести расплава	ASTM D1238	220 °C, 10 кг	г/10 мин	9
Механические				
Прочность при растяжении	ASTM D638	5 мм/мин	МПа	42
Прочность при изгибе	ASTM D790	2,8 мм/мин	МПа	61
Модуль упругости при изгибе	ASTM D790	2,8 мм/мин	МПа	2000
Ударная прочность по Изоду (с надрезом)	ASTM D256	1/8″	кДж/м^2	490
Твёрдость по Роквеллу	ASTM D785	R-шкала	—	99
Тепловые				
Температура начала деформации	ASTM D648	18,56 кгс/см^2	°C	77
Температура размягчения по Вика	ISO R306	B/50	°C	96
Горючесть				
Степень стойкости к горению	UL 94	—	—	—

ТМ ОЛЕНТА® | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СПМ»
Телефон: +7 (495) 902-79-20 (многоканальный); Факс: +7 (495) 640-06-25, доб.: 35797
E-mail: info@olenta.ru. Адрес офиса: Москва, Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1